

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
TITANIT BASE BO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS			PESO	VERIFICA
ACOLIA				da Kg	n°	070	_
ACQUA ACTICIDE FSN			004	1.000		270	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			004	180		7	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			053 017	20 25		4,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			017	1.000		4,5 7,5	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		7,5 5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		9	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			020	1.000		6	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			027	25	6,0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			014	25	6,0	150	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	3,0	75	
POLICRIL 280			088	1.000	•,-	420	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
			0	11000			
TOTALE IMPASTO						Kg 1.491,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER S	ECCHIO	TOTALE	
	SECCHIO			Kg	N°	TOTALL	
TITANIT1NEU	Lt. 0,7			1,01			
#							
TITANIT5NEU	Lt. 4,5			6,73			
TITANIT12.5BO	Lt. 12,5			18,9			
THANH 12.3DO	Ll. 1∠,∪			10,5	CCARTO		
201				D	SCARTO	i sa eli Den du eli	
Scarto ammesso <3%				Respon	sabile Leci	nico di Produzio	one:
Data di produzione:							