

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato II:				Lotto n°:			
RECOAT 1.0 MM ELASTOMERICO BASE BO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		63	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1,5	
ACTICIDE FSN			004	180		2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		6	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		11	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	4,0	100	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	9,0	225	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	18,0	450	
POLICRIL 547			035	1.000		40	
POLICRIL 574			107	1.000		140	
ACTICIDE MKX			006	25		9,5	
TILLCERA 50			074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		1,5	
ACQUA				1.000		25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409			097	200		4	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.173,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		<u> </u>	
LITDI DED				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOATELAST.1BO					IN		
	Lt. 1,0			0,98			
#							
#							
RECOATELAST1K20BO	Lt. 19,5			19,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzio						one:	
Data di produzione:							
zata di produziono.							