

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 23/9/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
RECOAT 1.2 MM ELASTOME	BASE BIAN	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA			_	da Kg 1.000	- 11	63	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053			63	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	20 15		4	
AMMONIACA 28 BE'		G03732411	007	25		1,4	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	007	180		1,4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		6	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		11	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25	11225	124	25	1,0	25		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	24 173	013	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI I	24L14	032	25	4,0	100		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		27617	001	25	9,0	225	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2	ML261124	120	25	18,0	450		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	10,0	40	
POLICRIL 547		2 430 826	107	1.000		140	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30			
TILLCERA 50						9,5	
		42 537	074	1.000		6,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		0,6	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,5	
ACQUA		D004044000	007	1.000		25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.197,3		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 1.107,0		
ONE DI LAVONO TOTALI			PER SE	CCHIO			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOATELAST1.2.1	Lt. 1,0			1			
#	,						
#							
	14 00 0			20			
RECOATELAST1.2K20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:				T'	J: D : 1		_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 136