

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 3 del 20/3/2023

reparato il: Lotto n°:							
RECOAT 1.2 MM ELASTOM	CO BASE E	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA			_	1.000	- 11	63	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	1.000		2	
FECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'		000702411	007	25		1,4	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		6	
FEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		6	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		11	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	-3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	4,0	100	
ABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	9,0	225	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2		ML261124	120	25	-18,0	450	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		40	
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		140	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		9,5	
FILLCERA 50		-42 537	074	1.000		6,5	
NTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		0,6	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,5	
\CQUA				1.000		25	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
TOTALE IMPASTO					V ~ 1 172 2		
			L 4 0		Kg 1.172,3		
DRE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
	TRI PER ECCHIO			PER SE Kg	N°	TOTALE	
RECOATELAST1.2BO.1	<u>t. 1,0</u>			0,98			
ŧ							
£ .							
RECOATELAST1.2K20BO	t. 19,5			19,5			
	10,0			10,0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					JOANTO		
Pata di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 137