

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
REFLEX BASE BO			IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		170	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		3		
AMMONIACA 28 BE'		007	25		1,8		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		4,5		
ACTICIDE FSN		004	180		3,3		
TEXANOL COALESCENTE		061	1.000		9		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		13,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,8		
POLICRIL 574		107	1.000		260		
QUARZO FELDSPATO NA45 ( 45 MICRON)		046	20	4,0	80		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	3,0	75		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI [		030	25	9,0	225		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500		014	25	3,0	75		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		013	25	9,0	225		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,8		
ACTICIDE MKT 1			135	30		15	
AQUAFLOW NLS 200 ACQUA		008	1.000		3		
TILLCERA 50			074	1.000		10 5	
TILLGERA 30			074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.581,7		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SECCHIO T		TOTALE	
CODICE AITHOUGH	SECCHI			Kg	N°	TOTALL	
#							
#							
REFLEX5BO	Lt. 4,6			7,47			
REFLEX12.5BO	Lt. 11,6			18,6			
ILLI LEXIZIODO	11,0			10,0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Reenons		cnico di Produz	iono
Ocarro ammesso <070				Respons	ablic 160	Sinoo di i 10duz	
Data di produzione:							