

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il: Lotto n°: TITANIT BASE BIANCA **IMPASTO** SDS VERIFICA SACCHI NL **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI MON da Kg n° ACQUA 1.000 450 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 5 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 8,5 ACTICIDE FSN 004 180 4 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 6 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 1.000 5,5 GLICOLE PROPILENICO PURO 020 1.000 8 TILLMANNS TILLGLUCO 95 086 180 2 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 083 25 75 3,0 TITANIO RCL595 KG 25 090 25 150 6,0 CAOLINO CALCINATO CMP-PG 082 25 2,0 50 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 25 027 6,0 150 CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC 20 4,0 80 116 CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG 021 25 3.0 75 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 15,0 375 013 25 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 014 25 3,0 75 VERSATATO VIL V30XF 094 1.000 210 **AQUAFLOW NLS 200** 800 1.000 2 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 1,5 TILLCERA 50 1.000 074 5 TOTALE IMPASTO **Kg 1.737,5** ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO CODICE ARTICOLO PER **TOTALE** N° Kg TITANIT1 Lt. 0,8 1,17 TITANIT2.5 Lt. 2,5 3,93 TITANIT5 Lt. 5,0 7,86 TITANIT12.5 Lt. 12,5 19,6 SCARTO Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione: Data di produzione:

ITALMONT SRL