

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/1/20 Rev. 2 del 11/6/2023

Preparato il:				Lotto n°:			
READY FINE		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		520	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		1,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		9	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			014	25	32,0	800	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000		90	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
ACQUA				1.000		80	
TOTAL						16 1 505 0	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.507,0		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	LITRI PER			PER SE		TOTALE	
000102711110020	SECCHIO			Kg	N°	TOTALL	
#							
#							
#							
USA20GF	Lt. 20,0			20			
00,12001	Lt. 20,0			20	SCARTO		
Coorto ammagas (20/					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 093