

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 27/2/15 Rev. 2 del 27/11/2023

Preparato il:					Lotto n°:			
AMETYST WHITE BIANCO		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC da Kg	CHI	PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		240	-	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,2		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		3,9		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2,6		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3,3		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		5,1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		7,2		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8,1		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4,5		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1,5		
TITANIO BIOSSIDO BLR 895 KG 25			141	25	15,0	375		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	241173	013	25	6,0	150			
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	BU0521	083	25	3,0	75			
VERSATATO VIL V30XF		1 625 178	094	1.000	,	240		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2 500 135	116	20	4,0	80		
VERSATATO VIL V30XF		1 625 178	094	1.000	.,0	210		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		1 020 110	028	100		1,2		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
TILLGETVYOO		42 001	074	1.000		•		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.565,6			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		9			
	LIIKI				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE		
AMETYST14WHITE	Lt. 14,0			21				
#	,5							
	1+ 5 0			7.54				
AMETYST5WHITE	Lt. 5,0			7,51				
AMETYST12.5WHITE	Lt. 12,5			18,7				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							_	
	Responsabile Tecnico di Produzion							

ITALMONT SRL Scheda n° 013