

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: **ZIRKON BASE BO IMPASTO** VERIFICA SACCHI NUM P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI SDS da Kg n° ACQUA 1.000 200 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 4 ACTICIDE FSN 004 180 3,5 AMMONIACA 28 BE' 007 25 3 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 5 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 2,5 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 1.000 4.5 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 4 GLICOLE PROPILENICO PURO 1.000 12 020 TEXANOL COALESCENTE 061 1.000 7,5 CAOLINO CALCINATO CMP-PG 25 4,0 100 082 QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) 047 25 9,0 225 QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON) 046 20 300 15,0 CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC 116 25 3.0 75 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 75 083 25 3,0 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 25 3,0 75 013 POLICRIL 547 035 1.000 500 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 2,5 ACTICIDE MKX 25 006 15 ACQUA 1.000 18 TILLCERA 50 074 1.000 5 TOTALE IMPASTO Kg 1.636,5 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° ZIRKON1NEU Lt. 0,7 1 ZIRKON2.5NEU Lt. 2,3 3,33 ZIRKON5NEU Lt. 4,6 6,66 ZIRKON12.5BO Lt. 11,9 17 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: