

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 28/6/12 Rev. 2 del 20/12/2023

Preparato il:				Lotto n°:			
READYMIX		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		530	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		5	
NATROSOL 250 HBR SACCHI DA 25 KG			068	25		12,5	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		1,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1	
TILLCERA 50		24 000 886	074	1.000		10	
CARBONATO DI CALCIO ML60 (EX AV15) SACCHI DA 25 KG			030	25	20,0	500	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	41,0	1025	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			027	25	2,0	50	
VERSATATO VIL V30XF			094	1.000		60	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
ACQUA				1.000		210	
TOTALE IMPASTO					Kg 2.407,0		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO				PER SECCHIO		TOTALE	
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
USA25G	Lt. 25,0			25			
#	0,0						
#							
	14 00 0			00			
USA20G	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 092