

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 3

Preparato il:		Lotto n°:						
TENAX BIANCO		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- 11	480		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71460233	017	25		2		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		8		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41990	093	1.000		4		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		7,5		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2024071929	087	180	0.0	1,5		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		11225	124	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO IMIVAL 30 (EX GR45) SACCHI DA 23 KG CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		110125 24I173	027	25 25	12,0	300 450		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EXICTIS PD 323 SW 1500 90P) 25 KG		2500102		20	18,0	80		
VERSATATO VIL V30XF		0085904	116 094	1.000	4,0	180		
ACTICIDE MK 501		17837	005	25		17		
AQUAFLOW NLS 200		240705	003	1.000		2		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2024071929	008	180		1		
TILLCERA 50		42537	074	1.000		5		
ACQUA		42001	014	1.000		20		
				1.000		20		
TOTALE IMPACTO					V = 4 700 F			
TOTALE IMPASTO			1 4 0		Kg 1.798,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE		
	SECCHI			Kg	N°			
#								
# # #								
#								
TENAX12.5	Lt. 12,5			19,4				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Pacno	nsahile	Tecnico	di Produ	zione:		
Responsable					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 200