

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
RECOAT 1.5 MM ELASTOMERICO BASE BO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		76	
LAPONITE-RD			025	25		1,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4,5	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1,5	
ACTICIDE FSN			004	180		2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		6	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000	4.0	8,5	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			032	25 25	5,0	125 50	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	2,0 4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	5,0	125	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5/836			121	25	17,0	425	
ACTICIDE MKX			006	25	17,0	6	
TILLCERA 50			074	1.000		3	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
POLICRIL 574			107	1.000		190	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		2	
ACQUA			000	1.000		31	
TILLCERA 50			074	1.000		5,5	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409			097	200		4,5	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.275,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		Ng 1.273,3	
I ITDI DED			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	SECCHIO					TOTALE	
DECOATEL 4074 FDO 4				Kg	N°		
RECOATELAST1.5BO.1	Lt. 1,0			0,98			
#							
#							
RECOATELAST1.5K20BO	Lt. 19,5			19,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							
Data di produzione.							