

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/2/23 Rev. 2 del 2/8/2023

Preparato il:				Lotto n°:			
REONYX LIQUIDO BIANCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
400114				da Kg	n°		<u> </u>
ACQUA		0.4505000000000000000000000000000000000	004	1.000		320	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,9	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		5,8	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		2,9	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		3,9	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		5,3	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		2,9	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	5,0	125	
ΓALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	BU0521	083	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI D	110125	027	25	9,0	225		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	13,0	325	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2500102	116	20	4,0	80	
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000		130	
ACTICIDE MK 501		17837	005	25		11,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5	
ACQUA		2 02 1 01 1 020	001	1.000		240	
				1.000			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.560,7		
			L 4.0		Ng 1.560,1		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE	
	ECCHL			Kg	N°		
KGREONYX	Lt. 1,0			1,56			
-							
‡							
CISREONYX	t. 1.000,0			1560,7			
SIGNESIVIA	1.000,0			1000,1	SCARTO		
2					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							_

ITALMONT SRL Scheda n° 158