

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 2

Preparato il:		Lotto n°:					
DIAMANT BASE BO			IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		330	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG		053	20		5,7		
ACTICIDE FSN		004	180		3,6		
AMMONIACA 28 BE'		007	25		3,9		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGO		017	25		4,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2,1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		4,5		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		3,9		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		12		
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		7,5	
CACLINIC CALCINIATO CMD DC			000	0.5		405	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	9,0	225		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON) TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		046	20	12,0	240		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500		083	25 25	3,0	75 50		
POLICRIL 547		013		2,0			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		035	1.000		460		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659		087	180 1.000		5,1 46		
ACTICIDE MKT 1			098 135	30		14,1	
TILLCERA 50		074	1.000		5		
TIELOLIVA 30			074	1.000		J	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.622,9		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE		TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
DIAMANT1NEU	Lt. 0,9			1,39			
#							
#							
DIAMANT12.5BO	Lt. 11,6			17,4			
	, ,			,	SCARTO		
Scarto ammesso <3%			Responsabile Tecnico di Produzione:				
				F			
Data di produzione:							
Data di produziono.							