

ITALA OT RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/6/06 Rev. 3 del 1/9/2023

		1/9/2023					
Preparato il:			Lotto n°:				
ESTCEM BASE BIANCA					IMPASTO		
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS			PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		180	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,7	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4,2	
FILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2,1	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		2,1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		4,7	
FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		4,2	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		12,5	
FEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,8	
FITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	10,0	250	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	6,0	150	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	4,0	100	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	16,0	320	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	4,0	100	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		15,6	
/ERSATATO VIL V30XF		1 625 178	094	1.000		180	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		290	
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		94	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1,6	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		3,2	
ACQUA		40		1.000		32	
FILLCERA 50		42 537	074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.768,7		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 111 00,1		
LIINI				PER SE			
CODICE ARTICOLO	PER				N°	TOTALE	
	SECCHI Lt 0.0			Kg	IN		
ESTCEM1	Lt. 0,8			1,13			
STCEM2.5	Lt. 2,5			3,77			
ESTCEM5	Lt. 5,0			7,55			
ESTCEM12.5	Lt. 12,5			18,8			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 044

Responsabile Tecnico di Produzione: