

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/2/20 Rev. 2 del 30/8/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 1.5 MM SILOSSA	BASE BO	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- ''	27		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		1,9		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0.00002000 2000	017	25		5,6		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		11121000110	020	1.000		8		
TITANIO RCL595 KG 25	3 630 009 615	090	25		0			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	24 173	013	25	3,0	75			
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI I		032	25	4,0	100			
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRAN		001	25	3,0	75			
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0		119	25	4,0	100			
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836		121	25	16,0	400			
POLICRIL 547			035	1.000	, .	160		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5		
TILLCERA 50		0100220004 2000	074	1.000		2,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659			098	1.000		57		
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1,5		
ACQUA			000	1.000		30		
LAPONITE-RD			025	25		1		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	1,0	25		
TILLCERA 50			074	1.000	1,0	5		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4		
REGINALIDITOREI EELENTE TEGOTTIODE 1403		1 024011002	007	200		7		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.097,2			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO				PER SECCHIO		TOTALE		
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RECOAT1.5SIL.1BO	Lt. 1,0			0,98				
#								
#								
RECOAT1.5SILK20BO	Lt. 19,5			19,5				
				. 0,0	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					33/1110			
Data di produzione:								
·								
Responsabile Tecnica						zione:		

ITALMONT SRL Scheda n° 145