

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
RECOAT 1.5 MM ACRIL-SILOSSANICO BASE BO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		75	
LAPONITE-RD			025	25		1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1	
ACTICIDE FSN			004	180		2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		6	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	4,0	100	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	,-	25	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5/836			121	25	16,0	400	
POLICRIL 547			035	1.000	•	160	
ACTICIDE MKX			006	25		5,5	
TILLCERA 50			074	1.000		2,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		0,5	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659			098	1.000		4,5	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		1,5	
ACQUA				1.000		30	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409			097	200		4	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.093,0	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	JTRI PER			PER SECCHIO TOT		TOTALE	
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT1.5ASBO.1	Lt. 1,0			0,98			
#							
#							
RECOAT1.5ASK20BO	Lt. 19,5			19,5			
NECONT LONGINEODO	Lt. 10,0			10,0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%				Reenon		nico di Produzio	one.
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							