

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 9/1/12 Rev. 2 del 26/12/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 1.5 MM ACRILIC	SE BIANCA	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SAC		PESO	VERIFICA	
			Z	da Kg	n°		^	
ACQUA				1.000		<del>75</del>		
LAPONITE-RD		<del>20-4934</del>	<del>025</del>	<del>25</del>		4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	<del>053</del>	<del>20</del>		<del>1,9</del>		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	<del>15</del>		4		
AMMONIACA 28 BE'			007	<del>25</del>		4		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	<del>180</del>		<del>1,6</del>		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		<del>71 460 233</del>	017	<del>25</del>		<del>5,6</del>		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		<del>5,4</del>		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	<del>25</del>	<del>-1,0</del>	<del>25</del>		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	<del>25</del>	<del>-3,0</del>	75		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	<del>25</del>	-4 <del>,0</del>	100		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	<del>25</del>	<del>-1,0</del>	<del>25</del>		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	<del>25</del>	<del>3,0</del>	75		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	<del>25</del>	-4 <del>,0</del>	100		
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836			<del>121</del>	<del>25</del>	<del>-16,0</del>	400		
POLICRIL 280		2430939AA	988	1.000		<del>160</del>		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	<del>135</del>	<del>30</del>		<del>5,5</del>		
TILLCERA 50		<del>-42 537</del>	<del>074</del>	1.000		<del>6,5</del>		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		<del>2 024 071 929</del>	<del>087</del>	<del>180</del>		<del>0,5</del>		
AQUAFLOW NLS 200		<del>- 240 705</del>	800	1.000		<del>1,5</del>		
ACQUA				1.000		30		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	<del>200</del>		4		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.111,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		Ng 1.111,5			
ORE DI LAVORO TOTALI			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RECOAT1.5.1	Lt. 1,0			4				
#								
#								
RECOAT1.5k20	1+ 20.0			20				
NEGONI I DRZU	<del>Lt. 20,0</del>			<del>20</del>	004575			
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:			ncobile	Toonics	di Drod.	ziono:	_	
Kesponsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 140