

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/25 Rev. 0 del 10/4/2025

Preparato il:				Lotto n°:			
PURA PITTURA NATURALE ANTII	A BASE BIAN	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
EASY MAGIC ADDITIVO AD1000 ANTIMUFFA			101	500		260	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		6	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	6,0	150	
TITANIO RCL595 KG 25		3 630 009 615	090	25	3,0	75	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA	A 25 KG	140225	021	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	10,0	250	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		24 000 886	116	20	3,0	60	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90	P) 25 KG	24 173	013	25	7,0	175	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	2,0	50	
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000		150	
ANTISCHIUMA NSO DF 25 KG (ECO)			145	25		2	
EASY MAGIC ADDITIVO AD1000 ANTIMUFFA			101	500	1,0	520	
TOTALE IMPASTO			l			Va 1 925 5	
			h 4.0		Kg 1.825,5		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
	PER			PER SECCHIO		TOTALE	
	ECCHI			Kg	N°		
PURA3	Lt. 1,0			1,56			
PURA5	Lt. 2,5			3,9			
PURA10	Lt. 5,0			7,8			
PURA12.5 L	t. 12,5			19,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respo	nsabile	Tecnico			
		. кооро					

ITALMONT SRL Scheda n° 026