

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/4/15 Rev. 2 del 12/11/2023

Preparato il:				Lotto n°:				
REPEARL 300 - BASE ORC		IMPAS			ASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		170		
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		5,9		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		0,9		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		1,2		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		2,4		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		43		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		0,6		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1,2		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	000	1.000		2		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	008 020	1.000		1,4		
POLVERE DI MICA ORO		D0004147	020	25	3,0	75		
MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0.04-0.125MM SACCHI 30 KG			038	30	3,0	10,9		
			000	- 00		10,0		
TOTALE IMPASTO						Kg 314,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
000105 40510010	LITKI		PER SECCHIO			TOTAL 5		
CODICE ARTICOLO	PER SECCHI			Kg	N°	TOTALE		
OR300-1	Lt. 1,0			0,98				
OR300-2.5	Lt. 2,5			2,46				
OR300-5	Lt. 5,0			4,93				
#	Lt. 5,0			7,50				
#					CCADTO			
Soorte ammagae 420/					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:							_	
Responsabile					Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 062