

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/10 Rev. 3 del 14/4/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
FONDORECOAT SABBIATO	SF BIANCA	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL NL	SOS MUN	SAC		PESO	VERIFICA
			ž	da Kg	n°		ΙΛ
ACQUA				1.000		320	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		2,7	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		47555	023	1.000		2,1	
TEXANOL COALESCENTE		41 990	093	1.000		2,8	
GLICOLE PROPILENICO PURO	K124000175	061	1.000		4,2		
TILLMANNS TILLGLUCO 95	B0004147 DEG4663651	020 086	1.000 180		<u>8</u> 1		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90F	241173	013	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90F	6046	014	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA	24L14	032	25	2,0	50		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA	110125	027	25	3,0	75		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	9,0	225	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	-,-	400	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	4,0	100	
SABBIE DI QUARZO TIPO 0/SS			034	25	8,0	200	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000	-,-	1	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	087	180		2		
TOTALE IMPASTO						Kg 1.701,8	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		Ng 1.701,0		
	.11171			PER SE	CCHIO		
	PER			Kg	N°	TOTALE	
#							
#							
FONDORECOAT5 L	t. 5,0			7,4			
	12,5			18,5			
1 01120112.0	12,0			10,0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					JUANTO		
Data di produzione:							
•				Topping di Produzione:			
		Responsabile Tecnico di Produzione:					

ITALMONT SRL Scheda n° 032