

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 3 del 1/6/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
AMETYST LIQUIDO COLORATO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		250	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		71 460 233	017	25		3	
		41 990	093	1.000		6	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) GLICOLE PROPILENICO PURO		47555 B0004447	023	1.000		5	
TEXANOL COALESCENTE		B0004147	020	1.000		7	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		K124000175	061 028	1.000		2	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	5,0	125	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	3,0	190	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	2,0	50	
VERSATATO VIL V30XF		1 625 178	094	1.000	2,0	240	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		1 020 110	028	100		1	
ACQUA			020	1.000		240	
				1.000			
TOTAL E MADAGEO						16 4 500 5	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.506,5		
ORE DI LAVORO TOTALI	LITTI			h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE Kg	CCHIO N°	TOTALE	
KGAMETYSTCOL	Lt. 1,0			1,55			
	1,0			.,55			
#							
	1 070 0			4500 F			
CISAMETYSTCOL	Lt. 970,0			1506,5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							
•	Responsabile Tecnico di Produzione:						

ITALMONT SRL Scheda n° 155