

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/9/16 Rev. 3 del 1/9/2023

Preparato il:					Lotto n°:				
QUARZO LIQUIDO BIANCO		IMPASTO							
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA		
ACQUA				1.000	- "	210			
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,3			
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,4			
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2,4			
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3,3			
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1,5			
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		3,3			
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		2,9			
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8,1			
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4,8			
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25		24			
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		M4GB01	082	25	4,0	100			
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	7,0	175			
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	10,0	200			
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75			
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	5,0	125			
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000		250			
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		1,5			
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		2,4			
ACQUA				1.000		29			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	24 173	013	25	3,0	75				
ACQUA				1.000		260			
TOTALE IMPACTO					V = 4 550.0				
TOTALE IMPASTO			1.40		Kg 1.559,9				
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO						
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE			
V00114570	SECCHI			Kg	N°				
KGQUARZO	Lt. 1,0			1,55					
#									
#			<u> </u>						
CISQUARZO	Lt. 1.000,0			1559,9					
					SCARTO				
Scarto ammesso <3%									
Data di produzione:									
·				Tecnico di Produzione:					
Nesponsabile					e recition di Froduzione.				

ITALMONT SRL Scheda n° 156