

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 15/6/12 Rev. 2 del 22/11/2023

Preparato il:				Lotto n°:				
AMETYST BASE BO		IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000		270		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		4,5		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2,5		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3,7		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		7,2		
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		6		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		9		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2,4		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	18,0	450		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	6,0	150		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		240		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75		
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000		290		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
ACQUA				1.000		30		
						17 1 0		
TOTALE IMPASTO						Kg 1.555,8		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO	TOTALE		
OODIOE /II(TIOOEO	SECCHI			Kg	N°	TOTALL		
AMETYST1NEU	Lt. 0,7			1,01				
AMETYST2.5NEU	Lt. 2,2			3,21				
AMETYST5NEU	Lt. 4,5			6,42				
AMETYST12.5BO	Lt. 11,5			16,6				
AWIL I TOT IZ.JDU	Lt. 11,5			10,0	CCARTO			
200					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:							_	
Responsabile Te					Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 015