

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 16/3/15 Rev. 2 del 11/11/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
REPEARL 200 - BASE ARG	0	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC da Kg	CHI n°	PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		350	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		8,1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		1,9	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		2,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		5	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		87	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,3	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		2,5	
A OLIA FLOVAV NILC 200		0.10 =0=	000	4.055			
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		4,2	
GLICOLE PROPILENICO PURO POLVERE DI MICA ARGENTO		B0004147	020	1.000 25	5 0	2,7	
MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0.04-0.125MM SACCHI 30 KG			020	30	5,0	125 23	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	038 053	20			
CELLULUSA TILLIMANINS TYLUSE MIN 6000 YG6 KG20		494030	055	20		1,1	
TOTALE IMPACTO						V a C442	
TOTALE IMPASTO			1.40		Kg 614,3		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
	Lt. 1,0			0,98			
	Lt. 2,5			2,47			
	Lt. 5,0			4,94			
ar200-14	Lt. 12,5			12,3			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 061