

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 27/2/15 Rev. 2 del 27/11/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
AMETYST WHITE BIANCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		240	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,2	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		3,9	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2,6	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		3,3	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNA		023	1.000		5,1		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		093	1.000		7,2		
GLICOLE PROPILENICO PURO		020	1.000		8,1		
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		4,5		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,5		
TITANIO RCL595 KG 25	3 630 009 615	090	25	15,0	375		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	241173	013	25	6,0	150		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	3,0	75		
VERSATATO VIL V30XF		094	1.000		240		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	6,0	150		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAG		116	20	4,0	80		
VERSATATO VIL V30XF		094	1.000		210		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		1,2		
TILLCERA 50			074	1.000		5	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.565,6	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ADTICOLO	LITKI			PER SE	CCHIO	TOTALE	
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
AMETYST14WHITE	Lt. 14,0			21			
#	, ,						
AMETYST5WHITE	Lt. 5,0			7,51			
AMETYST12.5WHITE	Lt. 12,5						
AIVIETTOTTZ.3VV TITE	∟l. 1∠,3			18,7	COADTO		
00/					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione							

ITALMONT SRL Scheda n° 013