

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 3 del 5/6/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 1.5 MM ELASTO	CO BASE E	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	SOS MUN	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- 11	76		
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1,1		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4,1		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1,1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,7		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,7		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8,1		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	5,0	125		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	2,0	50		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		00/20	001	25	4,0	100		
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	5,0	125		
GRANULATO DI CALCIO ML 1.0-1.5 - 836			121	25	17,0	425		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30	17,0	5,6		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		2,6		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		42 337						
POLICRIL 574		2 430 826	028 107	100 1.000		0,6 190		
		240 705	008					
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,6		
ACQUA TILLCERA 50		42 537	074	1.000		31		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	074	200		5,1 4,1		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		PUZ401190Z	097	200		4,1		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.270,9			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 1121 0,0			
LITPLD				PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RECOATELAST1.5BO.1	Lt. 1,0			0,98				
#								
#								
RECOATELAST1.5K20BO	Lt. 19,5			19,5				
TECO.TILLIOI IIOTEODO	Lt. 10,0			10,0	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					JUANTO			
Data di produzione:								
Responsabile 1					Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 147