

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 28/1/13 Rev. 2 del 20/2/2024

Preparato il:					Lotto n°:			
REFONDO SABBIATO BASE BIANCA				IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA	
ACQUA				da Kg	n°	540	>	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	1.000		510 14,4		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		3,6		
/ERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000		180		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		180		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,2		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		7,2		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		14,4		
FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		7,2		
FILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		3,6		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,6		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		3,6		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	2,0	50		
FITANIO RCL595 KG 25		3 630 009 615	090	25	5,0	125		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	6,0	150		
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)		49/24	046	20	2,0	40		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	2,0	50		
ABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		00.10	001	25	12,0	300		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180	,-	3,6		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		45		
FILLCERA 50		42 537	074	1.000		5		
FOTALE IMPASTO					Kg 1.778,4			
DRE DI LAVORO TOTALI				h 4,0				
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE Kg	CCHIO N°	TOTALE		
<u> </u>				3				
REFONDOS2.5	Lt. 2,5			3,56				
	Lt. 5,0			·				
				7,12				
REFONDOS12.5	Lt. 12,5			17,8				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 037

Responsabile Tecnico di Produzione: