

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/2/23 Rev. 3 del 2/8/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
REONYX LIQUIDO BIANCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
				da Kg	n°		^
ACQUA				1.000		320	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,9	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		5,8	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		44.000	028	100		1	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		41 990 47555	093 023	1.000 1.000		2,9	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	023	1.000		3,9	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	020	1.000		5,3	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2,9 1,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	5,0	125	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	9,0	225	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	13,0	325	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2 500 135	116	20	4,0	80	
VERSATATO VIL V30XF		1 625 178	094	1.000	-,0	130	
ACTICIDE MK 501		17837	005	25		11,5	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		11.001	028	100		1,5	
ACQUA			020	1.000		240	
710 2071				1.000			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.560,7		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE Kg	N°	TOTALE	
	Lt. 1,0			1,56			
	1,0			.,00			
#							
				4500 -			
CISREONYX	t. 1.000,0			1560,7			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							
	Responsabile Tecnico di Produzione:						

ITALMONT SRL Scheda n° 158