

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 4/8/20 Rev. 3 del 19/6/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
RECOAT 0.5 MM ACRIL-SILOSS	O BASE BIAN	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		85	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2,3	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,6	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		5	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		3	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	4,0	100	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	1,0	25	
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG		140225	021	25	1,0	25	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	1,0	25	
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	19,0	475	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75	
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000	3,0	160	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4	
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		1 02-1011302	098	1.000		4	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		240 703	028	1000		2	
ACQUA			020	1.000		30	
710 4071				1.000			
TOTALE IMPASTO					Kg 1.146,4		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
#				9	.,		
#							
#							
RECOAT0.5ASK20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
	Respon	Responsabile Tecnico di Produzione:					
1 toop on easile							

ITALMONT SRL Scheda n° 102