

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 14/1/20 Rev. 2 del 11/6/2023

Preparato il:			Lotto n°:				
READY FINE		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL SDS WUN		SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		520	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		1 ,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1,0	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		9	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	32,0	800	
POLICRIL 280	, , ,	2430939AA	088	1.000	02,0	90	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5	
ACQUA		2 02 1 07 1 020	001	1.000		80	
1040/1				1.000			
TOTALE IMPACTO						Ka 1 507 0	
TOTALE IMPASTO				b 4.0		Kg 1.507,0	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO					TOTALE	
	SECCHIO			Kg	N°		
#							
#							
#							
USA20GF	Lt. 20,0			20			
	2 20,0				SCARTO		
Coarto ammanaa 20/					SUARTU		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 093