

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il:				Lotto n°:			
RECOAT 1.0 MM ACRILICO BASE BIANCA				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		76	
LAPONITE-RD			025	25		1,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		4,5	
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1,5	
ACTICIDE FSN			004	180		2	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		6	
TEXANOL COALESCENTE			061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	2,0	50	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	2,0	50	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	21,0	525	
POLICRIL 280			088	1.000		170	
ACTICIDE MKX			006	25		6	
TILLCERA 50			074	1.000		7	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		2	
ACQUA				1.000		31	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.274,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ADTICOLO	LITRI PER			PER S	PER SECCHIO TOTAL		
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT1.1	Lt. 1,0			1			
#	,-						
#							
RECOAT1K20	Lt. 20,0			20			
NECOAT INZU	Lt. ∠U,U			20	COADTO		
0				Decre	SCARTO	ion di Deselle di	
Scarto ammesso <3% Responsabile Tecnico di Produzione:							
Data di produzione:							