

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/22 Rev. 3 del 8/1/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 0.5 MM SILOSSA	BASE BO	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	''	27		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,9		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4		
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,8		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,6		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,4		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	3,0	75		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	4,0	100		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANC	ZTLIT	001	25	3,0	75			
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	20,0	500		
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000	20,0	160		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5		
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		2,5		
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG		42 337	028	1000		1		
						-		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1650		0.40.705	098	1.000		57		
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,5		
ACQUA		00.4004	005	1.000		30		
LAPONITE-RD		20-4934	025	25	1.0	1		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	1,0	25		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.092,2			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		rtg 1.032,2			
ORE DI LAVORO TOTALI			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO					TOTALE		
	SECCHIO			Kg	N°			
#								
#								
#								
RECOAT0.5SILK20BO	Lt. 19,5			19,5				
	10,0			.0,0	SCARTO			
Scarto ammesso <3%					JUNITIO			
Data di produzione:								
•					<del></del>			
Responsabile Tecnico di Produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 105