

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 18/12/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 1.2 MM ACRIL-SILC	NICO BASE BO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA			_	1.000	- 11	85		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		0130332000-2309	053	20		2,3		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		5,6		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		5		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5		
TILLCERA 50		24 000 886	074	1.000		3		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		1000170	020	1.000		5		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI D		032	25	4,0	100			
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	1,0	25			
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG			021	25	1,0	25		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2		ML261124	120	25	19,0	475		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75		
POLICRIL 547			035	1.000	0,0	160		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659		1 02-011302	098	1.000		4		
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2			
ACQUA			007	1.000		30		
				1.000				
TOTALE IMPASTO					Kg 1.121,4			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RECOAT1.2ASBO.1	Lt. 1,0			0,98				
MECOATT.ZAODO.T	Lt. 1,0			0,30				
#								
#								
RECOAT1.2ASK20BO	Lt. 19,5			19,5				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Page		Tanina	di Dacali		_	
Responsabile 1					Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 133