

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 12/11/05 Rev. 2 del 14/10/2023

Preparato il:				Lotto n°:			
JANTAR FISSATIVO CONSOLIDANTE				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	SOS MON	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		150	
POLICRIL 547			035	1.000		240	
POLICRIL 581		2430940AC	037	125		50	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		0,9	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		0,2	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		2	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1	
AQUAFLOW NLS 200			800	1.000		0,2	
TOTALE IMPASTO						Kg 444,3	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0		119 111,0	
LIIN				PER SE			
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
<del>'</del>	SECCHI			rtg	14		
	14.4.0			4			
JANTAR1	Lt. 1,0			1			
JANTAR3	Lt. 3,0			3			
JANTAR5	Lt. 5,0			5			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							
Responsabile				Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 030