

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/9/14 Rev. 2 del 15/10/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
TITANIT BASE BO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SAC		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		270	
ACTICIDE FSN	(000	0156532000-2509	004	180		3	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		6,6	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		4,5	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 TEXANOL COALESCENTE		41 990	093	1.000		7,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO		K124000175 B0004147	061 020	1.000 1.000		5,4 9	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	020	1.000		6	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	023	180		1,8	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI D	Δ 25 KG	110125	000	25	6.0	150	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	6,0 15,0	375	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C110 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		6046	014	25	6,0	150	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
POLICRIL 280		2532818AA	088	1.000	3,0	420	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		1,5	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5	
TILLOLIVVOO		72 001	074	1.000		<u> </u>	
TOTALE IMPASTO						Kg 1.490,3	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODIOE ADTICOLO	LITTI			PER SE	CCHIO	TOTAL 5	
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
	Lt. 0,7			1,01			
#				.,			
	Lt. 4,5			6,73			
				·			
TITANIT12.5BO	_t. 12,5			18,9			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3%							
Data di produzione:							_
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 006