

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/3/20 Rev. 2 del 28/3/2023

Preparato il:				Lotto n°:					
RECOAT 1.0 MM ACRIL-SILC	NICO BASE I	IMPASTO							
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA		
ACQUA			_	1.000	- 11	85			
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,5			
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		0130332000-2309	053	20		2,3			
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		5,6			
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		5			
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5			
TILLCERA 50		24 000 886	074	1.000		3			
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5			
GLICOLE PROPILENICO PURO		1000170	020	1.000		5			
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1			
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	24 173	013	25	4,0	100				
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI I		032	25	4,0	100				
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	1,0	25				
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI		021	25	1,0	25				
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	19,0	475			
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75			
POLICRIL 547			035	1.000	0,0	160			
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4			
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659		1024011302	098	1.000		4			
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		087	180		2				
ACQUA			007	1.000		30			
710 4071				1.000					
TOTALE IMPASTO					Kg 1.121,4				
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		,				
			PER SECCHIO						
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE			
RECOAT1AS.1BO	Lt. 1,0			0,98					
KECOATTAG.TBO	Lt. 1,0			0,96					
#									
#									
RECOAT1ASK20BO	Lt. 19,5			19,5					
					SCARTO				
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Pagno		Tanina	di Dacali		_		
Responsabile					e Tecnico di Produzione:				

ITALMONT SRL Scheda n° 113