

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 28/1/13 Rev. 2 del 20/2/2024

Preparato il:				Lotto n°:			
·	CE DI	Λ N I C Λ				A CTO	
REFONDO SABBIATO BAS	ANCA	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000	''	510	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		14,4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		3,6	
VERSATATO VIL V30XF			094	1.000		180	
POLICRIL 547			035	1.000		180	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		7,2	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		7,2	
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		14,4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		7,2	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		3,6	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		3,6	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		3,6	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG			083	25	2,0	50	
TITANIO RCL595 KG 25		3 630 009 615	090	25	5,0	125	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG			027	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	6,0	150	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)			046	20	2,0	40	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 20 EX(C130 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG			014	25	2,0	50	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	12,0	300	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180	,	3,6	
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		45	
TILLCERA 50			074	1.000		5	
					16 1 === 1		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.778,4		
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO N°	TOTALE	
*) FI TH			3			
REFONDOS2.5	Lt. 2,5			3,56			
REFONDOS5	Lt. 5,0			7,12			
REFONDOS12.5	Lt. 12,5			17,8			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							
·				Tecnico di Produzione:			
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 037