

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 16/3/15 Rev. 2 del 11/11/2023

Preparato il:	Lotto n°:						
REPEARL 200 - BASE ARG	0	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		NL	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		350	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		8,1	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41 990	093	1.000		1,9	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		2,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		5	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		87	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,3	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	087	180		2,5	
AQUAFLOW NLS 200		040.705	000	1.000		4.0	
GLICOLE PROPILENICO PURO		240 705 B0004147	008	1.000		4,2	
POLVERE DI MICA ARGENTO		D0004147	020	25	5,0	2,7 125	
MICROSFERE DI VETRO PORAVER 0.04-0.125MM SACCHI 30 KG			038	30	3,0	23	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		1,1	
CELEGEOCIA FILEIMINIATA FILEGOL IVII FOCO FIGURO FI		10 1000	000	20		.,.	
TOTALE IMPASTO						Kg 614,3	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 014,5		
ONE DI LAVONO TOTALI			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
AD200 4	SECCHI			_	IN		
AR200-1	Lt. 1,0			0,98			
AR200-2.5	Lt. 2,5			2,47			
AR200-5	Lt. 5,0			4,94			
ar200-14	Lt. 12,5			12,3			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Respo	nsabile	Tecnico	di Produ:	zione:	_

ITALMONT SRL Scheda n° 061