

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 20/11/19 Rev. 2 del 31/12/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
DECORA BIANCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000	.,	500	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0.00002000 2000	017	25		2,5	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20			053	20		7,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		1,5	
TILLMANNS TILLGLUCO 95			086	180		2	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40			093	1.000		2,5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)			023	1.000		4,5	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		2		
GLICOLE PROPILENICO PURO			020	1.000		8	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500	241173	013	25	15,0	375		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI		027	25	30,0	750		
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		083	25	1,0	25		
CAOLINO CALCINATO CMP-PG		082	25	1,0	25		
VERSATATO VIL V30XF		094	1.000		90		
ACQUA			1.000		70		
TOTALE IMPASTO						Kg 1.869,5	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE	CCHIO	TOTALE	
CODICE AICHGOLO	SECCHI			Kg	N°	TOTALL	
#							
#							
#							
DECORA12.5	Lt. 12,5			20,9			
	,0			_0,0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%					20/11/10		
Data di produzione:							
·				Tanias di Desdunias			
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 198