

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: DIAMANT BASE BIANCA **IMPASTO** VERIFICA SACCHI NUM P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI SDS da Kg n° ACQUA 1.000 330 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 ACTICIDE FSN 004 180 4 AMMONIACA 28 BE' 007 25 4 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 4.5 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 2,5 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 1.000 4.5 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 4 GLICOLE PROPILENICO PURO 1.000 12 020 TEXANOL COALESCENTE 1.000 061 7,5 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 124 25 225 9,0 CAOLINO CALCINATO CMP-PG 082 25 5,0 125 QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON) 047 25 225 9,0 QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON) 046 20 12.0 240 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 75 083 25 3,0 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 25 2,0 50 013 POLICRIL 547 035 1.000 420 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 087 180 5,5 RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659 1.000 098 42 ACTICIDE MKX 006 25 15 TILLCERA 50 074 1.000 5 TOTALE IMPASTO Kg 1.806,5 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° DIAMANT1 Lt. 0,8 1,15 # DIAMANT12.5 Lt. 12,5 19,2 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: