

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/4/22 Rev. 3 del 20/2/2023

Preparato il:				Lotto n°:				
RECOAT 0.5 MM ACRIL-SILC	NICO BASE I	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				1.000	- 11	85		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		0130332000 2303	053	20		2,3		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		5,6		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		5		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5		
TILLCERA 50		24 000 886	074	1.000		3		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		1000170	020	1.000		5		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI D	2 0	032	25	4,0	100			
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRO		047	25	1,0	25			
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG			021	25	1,0	25		
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	19,0	475		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75		
POLICRIL 547			035	1.000	3,0	160		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659		FUZ401190Z	098	1.000		4		
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		008	180		2			
ACQUA			067	1.000		30		
ACQUA				1.000		30		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.121,4			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		119 11121,1			
ONE BLEAVOIRO TOTALI			PER SECCHIO					
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO					TOTALE		
"				Kg	N°			
#								
#								
#								
RECOAT0.5ASK20BO	Lt. 19,5			19,5				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3%								
Data di produzione:								
·				e Tecnico di Produziono:				
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 103