

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/12/16 Rev. 2 del 11/9/2023

Preparato il:		Lotto n°:						
RECOAT 1.2 MM ACRIL-SILOSS	O BASE BIAN	IMPASTO						
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA			_	1.000	- 11	85		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		2,5		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		0130332000-2303	053	20		2,3		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)			017	25		5,6		
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG			019	15		5		
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,5		
TILLCERA 50		24 000 886	074	1.000		3		
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5		
GLICOLE PROPILENICO PURO		1000170	020	1.000		5		
AMMONIACA 28 BE'			007	25		1		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		24 173	013	25	4,0	100		
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG			032	25	4,0	100		
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)			047	25	1,0	25		
CARBONATO DI CALCIO FILLERCHIM "L" GR10 T SACCHI DA 25 KG			021	25	1,0	25		
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25			124	25	1,0	25		
GRANULATO DI CALCIO ML 0.7-1.2		ML261124	120	25	19,0	475		
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	3,0	75		
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	0,0	160		
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4		
RESINA SILOSSANICA TEGO PHOBE 1659		1 02 10 1 10 02	098	1.000		4		
AQUAFLOW NLS 200			008	1.000		1		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG			087	180		2		
ACQUA				1.000		30		
TOTALE IMPASTO					Kg 1.146,4			
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO  LITRI PER				PER SECCHIO		TOTALE		
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE		
RECOAT1.2AS.1	Lt. 1,0			1				
#	1,0			•				
#								
# DECOATA 040000	1.000			00				
RECOAT1.2ASK20	Lt. 20,0			20				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:		Pagnar		Tochico	di Drodu		_	
Responsabile					e Tecnico di Produzione:			

ITALMONT SRL Scheda n° 132