

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 10/11/05 Rev. 3 del 24/8/2024

Preparato il:		Lotto n°:				
ZIRKON BASE BIANCA			IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI	NL SGS WON		SACCHI		PESO	VERIFICA
A O O U A			da Kg	n°		>
ACQUA	404050	0.50	1.000		350	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20	494650	053	20		6	
ACTICIDE FSN	0156532000-2509	004	180		4	
AMMONIACA 28 BE' ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)	71 460 233	007 017	25 25		2,5	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	017	180		4,5 2	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40	41 990	093	1.000		5	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)	47555	023	1.000		4	
GLICOLE PROPILENICO PURO	B0004147	020	1.000		10	
TEXANOL COALESCENTE	K124000175	061	1.000		8	
TITANIO RCL595 KG 25	3 630 009 615	090	25	6,0	150	
CAOLINO CALCINATO CMP-PG	M4GB01	082	25	3,0	75	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)	50/23	047	25	8,0	200	
QUARZO FELDSPATO NA45 (45 MICRON)	49/24	046	20	13,0	260	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC	2 500 135	116	20	3,0	60	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG	BU0521	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		013	25	3,0	75	
POLICRIL 547	2531859AC	035	1.000	3,0	370	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG	2 024 071 929	033	180		2	
ACTICIDE MKT 1	0138226004-2603	135	30		16,5	
ACQUA	0130220004-2003	133	1.000		35	
TILLCERA 50	42 537	074	1.000		5	
TIELOETVOO	72 001	074	1.000		<u> </u>	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.719,5	
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0			
LIIKI			PER SE			
CODICE ARTICOLO PER SECCH	,		Kg	N°	TOTALE	
ZIRKON1 Lt. 0,8			1,11			
ZIRKON2.5 Lt. 2,5			3,72			
ZIRKON5 Lt. 5,0			7,44			
ZIRKON12.5 Lt. 12,5			18,6			
Et. 12,0			10,0	SCARTO		
Scarto ammesso <3%				JUANTO		
Data di produzione:  Responsabile Tecnico di Produzione:						

ITALMONT SRL Scheda n° 042