

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 1/12/19 Rev. 2 del 16/9/2023

Preparato il:				Lotto n°:			
MEDA - FISSATIVO ACRILICO				IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		150	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		240	
POLICRIL 581		2430940AC	037	125		60	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,3	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		0,5	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		2	
TOTALE IMPASTO						Kg 453,8	
ORE DI LAVORO TOTALI				h 4,0			
			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER			Kg	N°	TOTALE	
MEDA1	SECCHI Lt. 1,0			1,03	.,		
#	Lt. 1,0			1,00			
	1+ 5 0			E 45			
MEDA5	Lt. 5,0			5,15			
#							
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							
Nesponsabile Technol di Froduzione.							

ITALMONT SRL Scheda n° 196