

## RICETTA DI PREPARAZIONE

<del>PRG. 08-03</del>

Preparato il:					Lotto n°:			
TENAX BIANCO				IMPASTO				
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA	
ACQUA				da Kg 1.000	11	480		
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71460233	017	<del>25</del>		2		
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	<del>20</del>		8		
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4		
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41990	093	1.000		4		
FILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		<del>47555</del>	023	1.000		<del>5,5</del>		
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		<del>7,5</del>		
FEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4		
FILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2		
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2024071929	087	180		<del>1,5</del>		
FITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	<del>-6,0</del>	<del>150</del>		
FALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	<del>25</del>	<del>3,0</del>	<del>75</del>		
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		<del>110125</del>	027	<del>25</del>	<del>12,0</del>	300		
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		<del>24l173</del>	013	<del>25</del>	<del>-18,0</del>	4 <del>50</del>		
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		24000886	116	<del>20</del>	4,0	80		
/ERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000		<del>180</del>		
ACTICIDE MK 501		<del>17837</del>	005	<del>25</del>		<del>17</del>		
AQUAFLOW NLS 200		<del>240705</del>	008	1.000		2		
NTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2024071929	087	180		4		
FILLCERA 50		<del>42537</del>	074	1.000		5		
ACQUA				1.000		<del>20</del>		
TOTALE IMPASTO					<del>Kg 1.798,5</del>			
DRE DI LAVORO TOTALI			h 4,0					
CODICE ARTICOLO	PER			PER SE Kg	N <sub>o</sub>	TOTALE		
<u> </u>	SECTH			9				
<u> </u>								
4								
F 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	14.45.			40.				
FENAX12.5	<del>Lt. 12,5</del>			<del>19,4</del>				
					SCARTO			
Scarto ammesso <3% Data di produzione:								

ITALMONT SRL Scheda n° 200

Responsabile Tecnico di Produzione: