

## RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 1

Preparato il: Lotto n°: LAVABILE BASE BIANCA **IMPASTO** VERIFICA SACCHI NUM P.P. **PESO** DESCRIZIONE COMPONENTI SDS da Kg n° ACQUA 1.000 450 ACTICIDE FSN 004 180 3 CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20 053 20 7,5 ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42) 017 25 2 DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40 093 1.000 4 TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE) 023 1.000 5,5 TEXANOL COALESCENTE 1.000 061 GLICOLE PROPILENICO PURO 020 1.000 10 TILLMANNS TILLGLUCO 95 086 180 2 TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25 124 25 3.0 75 TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG 25 3,0 75 083 CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG 027 25 12,0 300 CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC 25 75 116 3,0 CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG 013 25 18.0 450 POLICRIL 280 1.000 880 360 ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG 180 087 2 AQUAFLOW NLS 200 800 1.000 2 TILLCERA 50 074 1.000 5 ACQUA 1.000 25 TOTALE IMPASTO Kg 1.857,0 ORE DI LAVORO TOTALI h 4,0 PER SECCHIO LITRI PER CODICE ARTICOLO **TOTALE SECCHIO** Kg N° LAVABILE2.5 Lt. 2,5 3,8 LAVABILE5 Lt. 5,0 7,61 LAVABILE12.5 Lt. 12,5 19 **SCARTO** Responsabile Tecnico di Produzione: Scarto ammesso <3% Data di produzione: