

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Rev. 3

Preparato il:				Lotto n°:			
TENAX BIANCO		IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI da Kg n°		PESO	VERIFICA
ACQUA				1.000		480	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71460233	017	25		2	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		8	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		4	
DISPERDENTE DISPERSANT DMA 40		41990	093	1.000		4	
TILLMANNS HOE S 2664 FUSTI 200 KG (BAGNANTE)		47555	023	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		7,5	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		4	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		2	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2024071929	087	180		1,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	6,0	150	
TALCO 61/31 SACCHI DA 25 KG		BU0521	083	25	3,0	75	
CARBONATO DI CALCIO MIVAL 30 (EX GR4S) SACCHI DA 25 KG		110125	027	25	12,0	300	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	18,0	450	
CARBONATO DI CALCIO PRECIPITATO TIOPAC PT SC		2500135	116	20	4,0	80	
VERSATATO VIL V30XF		0085904	094	1.000		180	
ACTICIDE MK 501		17837	005	25		17	
AQUAFLOW NLS 200		240705	800	1.000		2	
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2024071929	087	180		1	
TILLCERA 50		42537	074	1.000		5	
ACQUA				1.000		20	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.798,5		
			h 1 0		Kg 1.790,5		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0 PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	PER					TOTALE	
	SECCHI			Kg	N°		
#							
#							
#							
TENAX12.5	Lt. 12,5			19,4			
	,			,	SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:							
•							
Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 200