

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 2/4/09 Rev. 2 del 22/12/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 1.0 MM ACRILICO BAS		SE BIANCA		IMPASTO			
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
A COLLA				da Kg	n°		<u> </u>
ACQUA		00.4004	005	1.000		76	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1,1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG AMMONIACA 28 BE'		G03732411	019	15 25		4,1	
ACTICIDE FSN		0456522000 2500	007			1,1	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		0156532000-2509	004 017	180 25		1,7	
TEXANOL COALESCENTE		71 460 233 K124000175	061	1.000		5,7	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		5,5	
TITANIO BIOSSIDO BLR 698 KG 25		11225	124	25	2,0	8,1 50	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	2,0	50	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)		30/23	001	25	4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 0.5-1.0			119	25	21,0	525	
POLICRIL 280		2430939AA	088	1.000	21,0	170	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,6	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000			
ANTISCHIUMA DEFOMEX 2063 FUSTO 180 KG		2 024 071 929	074	180		6,6 0,6	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	008	1.000		1,6	
ACQUA		240 703	000	1.000		31	
NOQON				1.000		31	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.270,7		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0				
CODICE ARTICOLO LITRIPER				PER SECCHIO			
CODICE ARTICOLO	SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT1.1	Lt. 1,0			1			
	1,0			'			
#							
	1. 65.5			0.5			
RECOAT1K20	Lt. 20,0			20			
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione: Responsabile Tecnico di Produzione:							

ITALMONT SRL Scheda n° 110