

RICETTA DI PREPARAZIONE

PRG. 08-03 Creato il 2/5/21 Rev. 3 del 26/8/2023

Preparato il:		Lotto n°:					
RECOAT 0.5 MM ACRILIC	SE BO	IMPASTO					
DESCRIZIONE COMPONENTI		P.P.	NUM SDS	SACCHI		PESO	VERIFICA
			Z	da Kg	n°		>
ACQUA				1.000		76	
LAPONITE-RD		20-4934	025	25		1,1	
CELLULOSA TILLMANNS TYLOSE MH 6000 YG8 KG20		494650	053	20		2	
TECHNOCEL 2500 (FIBRA GROSSA R16) SACCHI 20 KG		G03732411	019	15		4,1	
TILLMANNS TILLGLUCO 95		DEG4663651	086	180		1,1	
ACTICIDE FSN		0156532000-2509	004	180		1,7	
ESAMETAFOSFATO SACCHI DA 25 KG (TARGON 42)		71 460 233	017	25		5,7	
TEXANOL COALESCENTE		K124000175	061	1.000		5,5	
GLICOLE PROPILENICO PURO		B0004147	020	1.000		8,1	
CARBONATO DI CALCIO IMERCARB 28 EX(C115 PD S25 SW 1500 90P) 25 KG		241173	013	25	4,0	100	
CARBONATO DI CALCIO ML80 (EX AV30) SACCHI DA 25 KG		24L14	032	25	5,0	125	
QUARZO FELDSPATO NA75 (ex VR 4 75 MICRON)		50/23	047	25	2,0	50	
SABBIA SFERICA 0,06/0,25 (QUARZO SFERICO 01-03MM (SABBIA FRANCESE 01-03)			001	25	4,0	100	
GRANULATO DI CALCIO ML 600			118	25	21,0	525	
POLICRIL 547		2531859AC	035	1.000		170	
ACTICIDE MKT 1		0138226004-2603	135	30		5,6	
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		2,6	
ANTISCHIUMA DEFOSOFT NS01 BIO 100 KG			028	100		0,6	
POLICRIL 574		2 430 826	107	1.000		0	
AQUAFLOW NLS 200		240 705	800	1.000		1,6	
ACQUA				1.000		31	
TILL OF DA 50		10.00					
TILLCERA 50		42 537	074	1.000		5,1	
RESINA IDROREPELLENTE TEGO PHOBE 1409		P024811982	097	200		4,1	
TOTALE IMPASTO					Kg 1.225,9		
ORE DI LAVORO TOTALI			h 4,0		Ng 1.225,5		
ONE DI LAVONO TOTALI			PER SECCHIO				
CODICE ARTICOLO	LITRI PER SECCHIO			Kg	N°	TOTALE	
RECOAT0.5.1BO	Lt. 1,0			0,96			
#							
 #							
" DECOATO EKZODO	1+ 10 5			10 F			
RECOAT0.5K20BO	Lt. 19,5			19,5	0015		
					SCARTO		
Scarto ammesso <3% Data di produzione:				Tantin	4i De		_
Responsabile Tecnico di Produzione						ZIUDE,	

ITALMONT SRL Scheda n° 101